



- TERRACOTTA
- KLINKER
- CEMENT
- MATTE NATURSTEN



### ANVENDELSESOMRÅDE

- Pletbeskyttelsesmiddel til inden- og udendørs brug.
- Basisbeskyttelsesmiddel inden voksning af indendørs overflader med rustik eller kløvet forarbejdning.
- Ideel til behandling af cementblandinger og cementfliser.
- Naturlig åndbar beskyttelseeffekt.

### FORDELENE

- Ændrer ikke farven og udseendet.
- Danner ikke overfladefilm.
- Påvirker ikke terracottaens frostsikkerhed.
- Certificeret som "egnet til kontakt med fødevarer".
- Enestående på rustikslebet terracotta og antik marmor.
- Ideel til brug i nærheden af køkkener, grill og indkørsler, hvor der holder biler.

### BRUG

**Skal ikke fortyndes:** klart til brug.

#### Påføring:

**Til udendørs brug:** Påfør et lag vandafvisende produkt (FILAES82, hvis det drejer sig om overflader i terracotta, eller HYDROREP på natursten) på et tørt og rent gulv. Vent til det er helt tørt (ca. 24 timer), påfør derefter ufortyndet FILAFOB med pensel og gennemvæd også fugerne grundigt. Vent 24 timer, inden gulvet betrædes.

**Til indendørs brug:** Påfør, på tør og ren overflade, ufortyndet FILAFOB med pensel og gennemvæd også fugerne grundigt. Vent 24 timer, inden gulvet betrædes. Fuldfør behandlingen med egnet voks til den specifikke overflade (f.eks. FILAMATT - naturlig effekt, FILASATIN - satin "look", FILALONGLIFE - blank effekt).

**Vedligeholdelse:** fortyndet FILACLEANER.

### RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Sten	10/20 m <sup>2</sup>
Terracotta rustik, blank imprunetino	15/20 m <sup>2</sup>
Terracotta håndlavet, spansk, flade tagsten, mursten	5/10 m <sup>2</sup>

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

### Pakker

Dunke med 1 liter: kasser med 6 stk.

#### ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Udluft rummet, hvis det anvendes på indvendige overflader.
- Brug en stor børste eller tilladt, hvis materialet er intakt i alle dets dele.
- For at blive behandlet, skal et udendørs gulv lægges på en håndværkermæssig måde, og det vil sige opfylde alle krav i sagen, såsom: overholdelse af hældninger, korrekt udførelse af udvidelsesfuger, perfekt isolering af jorden, bekræftet frostbestandighed af materialet.
- Produktet beskytter ikke marmor og kalksten mod syreangreb.

#### TEMPERATUR

Opbevaringsstemperatur: 0°-30° C  
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 5-30 °C.

#### INDHOLD

Blanding af syntetiske resiner opløst i kulbrinteaseret dearmatiseret opløsningsmiddel.  
Ifølge lovdekret 161/06  
Klæbende primer (vandafvisende), EU-grænseværdi for dette produkt (kat. 1/h): 750 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 57,99 g/l.

#### MÆRKNING

##### Signalord: Fare

##### Faresætninger:

Brandfarlig væske og damp.  
Kan være livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

##### Sikkerhedssætninger:

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker / -tøj og øjen / ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Indholdet / beholderen bortskaffes i henhold til officielle forskrifter. Indeholder: ISOALCANI C10-C12



#### TEKNISKE KARAKTERISTIKA

**Udseende:** væske

**Farve:** gennemsigtig og lugtfrit

**Lugt:** typisk for kulbrinteaseret opløsningsmiddel

**Densitet:** 0,763 kg/liter

**Flammepunkt:** 40 °C

Disse oplysninger er resultatet af vores seneste tekniske kendskab og understøttes af konstant forskning og laboratoriekontroller. Der findes dog faktorer, som vi ikke er i stand til at kontrollere, og de vejledende oplysninger kræver derfor altid, at kunden selv iværksætter undersøgelser, tests og kontroller. Fila kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug af produkterne.